⑩ 日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-196434

⑤lnt.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)7月16日

H D1 L 21/321

6940-4M · H 01 L 21/92

Ç

6940—4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

会発明の名称

半導体装置の製造方法

**命特 願 平2-328047** 

②出 願 平2(1990)11月28日

**@** 野 考 村 上

裕昭

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

の出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

個代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明細書

1. 発明の名称

半導体装置の製造方法

2. 特許 散求の範囲

・ 集積回路の電極パッド上及び絶録膜上に形成されるパンプ型電極において

- a) 密着金属膜層、 拡散パリア膜層及びパンプ部 を絶縁膜で覆う工程
- b) 異方性エッチングにより、 前記密着金属膜層、 前記拡散パリア腰層及び前記パンプ部側面に絶縁 膜を残し、 前記パンプ部上面を露出させる工程 から成ることを特徴とする半導体装置の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は半導体装置の製造方法に関する ものであり、特に外部接続端子であるパンプ型電 極を有する半導体装置に関する。

[従来の技術]

従来、半導体装置のパンプ型電極に関して

は、数多くの提案がなされ改良が加えられている。 第2回は、従来のバンブ電極の断面図である。

世来はアルミ電極バッド21及びバッシベーション膜22の上に、 密着金属膜層である クロム膜23、 拡散バリア層である鋼膜24、 そしてその上に金メッキ部25という構造をとっていた。 この様な構造にて形成されたバンブ型電極は、 クロム膜23や、 鋼膜24が大気に晒されているために、 高温度の雰囲気で使用した場合、 クロム膜23や鋼膜24が高会するといった問題があった。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、クロム膜や領膜が腐食するという課題を解決しようとするもので、高温度雰囲気で使用しても腐食しないように、密着金属膜層、拡散パリア膜層及びパンプ部側面を絶縁膜で被覆することにより、高信額性半導体装置を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

集・積回・路の電極パッド上及び絶線膜上に形成されるパンプ型電極において

## 特開平4-196434(2)

- 1)密着金属製用、拡散バリア製層及びパンプ 部を鉛線製で覆う工程
- 2)異方性エッチングにより、密着金属度層、 拡散パリア膜層及びパンプ部側面に絶縁度を残し、 パンプ部上面を露出させる工程。

から成ることを特徴とする半導体装置の製造方法。 [実施例]

以下に、本発明について製造方法の実施例に基すき詳細に説明をする。

第1 図にある様に、本発明の電極様金パンプは、 アルミ電極パッド1 1 及びパッシベーション膜 14から成る集積回路上に形成する。

アルミ電極バッド 1 1 及びバッシベーション膜 1 2 との密着性を得るためのクロム膜 1 3 及び飼膜 1 4をスパッタリング法を用いてそれぞれ 0. 1 μm、 0. 5 μm厚で形成する。 次に、 2 0 μm以上の膜厚のフォトレジストパターンを用いて、メッキ部 1 5 を電解メッキ法により 2 0 μm厚になるように形成する。 次にメッキ部 1 5 をマスクとして、 餌膜 1 4、 クロム膜 1 3 をイオ

ンピームエッチング法を用いてエッチ除去すると、第1図(a)の構造となる。 次に、 ブラズマ T E O S 法を用いて絶縁膜層 1 6 (シリコン酸化度)を2 μ m 厚となる様、全面に形成する。 次に C H F 3 ガスを用いたドライエッチング 法または、A r ガスを用いたイオンピームエッチングにより、 的記憶線度層 1 6 を除去し、メッキ部 1 5 の上面が露出したところで、エッチング操作を中止すると第1図(c)の構造となり、本発明の半導体整置の製造は終了する。

## [発明の効果]

本発明は、半導体装置の電極用金パンプの製造方法に関するもので、密着金属膜層、拡散 割り ア 膜層及びパンプ部 個面を 純緑膜で 被 覆 可 を 製造方法を用いることにより、 高湿度雰囲 気 で 健 型 しても名 存膜が 馬食すること なく、 高い 居住 で 色パンプ 電極を得ることができた。 さらに、 高い 原生 世 年 世 年 とが できた。 は で 生 産 性 の 高い 製造方法を 実現する ことができた。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(c)は、本発明の実施研による半導体装置製造方法の断面図。

第2回は、従来の半導体装置製造方法の断面図。

11・・・アルミ電極パッド

12・・・パッシベーション膜

13・・・クロム膜層

14・・・信服店

15・・・メッキ部

16・・・絶縁度(シリコン酸化膜)

21・・・アルミ電極パッド

22・・・パッシベーション膜


23・・・クロム膜層

24 · · · 假膜層


25・・・メッキ部

以上

出頭人 セイコーエアソン 株式会社 代理人 弁理士 鈴木喜三郎 (他1名)



-170-



第 2 図